

TECTOR® M-7,5 HF

Mortero de albañilería
UNE-EN-998-2



Descripción:

- Tector® M-7,5 HF es un mortero de albañilería fino de resistencia M-7.5 formulado a base de cemento portland, áridos finos seleccionados y aditivos.

Aplicación:

- Es indicado para realizar trabajos de albañilería en general: mampostería, revocos manuales, colocación de terrazo, etc.
- No está indicado para proyección a máquina.

Soportes:

- Soportes convencionales resistentes y sanos, libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia.

Presentación del producto:

- Tector® M-7,5 HF se presenta en sacos de papel de 25kg. paletizado en palets de 56 sacos. Los palets empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un capuchón plástico para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.
- Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad, durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.

Calidad:

- El mortero se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- Holcim España, S.A.U. no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico



Fecha de fabricación y detalle del producto impreso en los laterales del saco

Datos técnicos:

Granulometría	< 2 mm
Color	Blanco/Gris
Densidad aparente en polvo	1.400 kg/m ³
Densidad aparente en pasta	1.970 kg/m ³
Densidad aparente endurecido	1.875 kg/m ³
Agua de amasado	16,5%
Resistencia a compresión	> 7,5 N/mm ²
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Reacción al fuego	Euroclase A1
Conductividad térmica	1,17 W/mK
Consistencia	175 mm
Contenido en iones cloruro	<0,1%
Resistencia inicial de cizallamiento	0,15 N/mm ²
Absorción de agua, (W2)	<0,2 kg/m ² x min. ^{1/2}



Recomendaciones:

- No añadir arena, cemento o cualquier aditivo que modifique la formulación original.
- No aplicar sobre yesos, pinturas, hormigón liso con restos de desencofrante o soportes disgregables.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- Con calor, vientos secos o soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No apto para el pegado de baldosas cerámicas.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.

Modo de empleo:

- Poner en un recipiente adecuado (pastera, cubeta).
- Amasar con aprox. 5,5 litros de agua limpia por saco, hasta conseguir una masa homogénea y cremosa.

3: Aplicar de forma tradicional según uso (mampostería, revoques, colocación de terrazos, bloques de hormigón, etc).

4: Es recomendable humedecer los elementos de mampostería a unir y regar en días calurosos o con vientos secos.

5: El tiempo de utilización de la mezcla es de aprox. 120 minutos.

TECTOR®

