TectorPlast

104 Multiusos

Mortero de albañilería | GP-M7,5-W1 según UNE-EN-998-2

TectorPlast 104 Multiusos es un mortero de albañilería fino de resistencia M-7,5 formulado a base de cemento portland, áridos finos seleccionados y aditivos.

Colores y presentación

- **Colores disponibles:** blanco y gris.
- **Formatos:** se presenta en sacos de papel de 25kg paletizadosobre palets fitosanitarios que son filmados para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.

Aplicaciones

Es indicado para realizar trabajos de albañilería en general: mampostería, revocos naturales, colocación de terrazo, etc.

Este mortero no está indicado para proyección a máquina.

Soportes y preparación

Soportes convencionales resistentes y sanos,libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia.

Modo de empleo

Paso 1: Preparación

- Amasar con 5,5 litros de agua aproximadamente hasta obtener una pasta homogénea, cremosa, sin grumos, y trabajable.
- Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos y realizar un ligero reamasado.

Paso 2: Aplicación

- Aplicar de forma tradicional según uso (mampostería, revoques, colocación de terrazos, bloques de hormigón, etc.).
- Es recomendable humedecer los elementos de mampostería a unir y regar en díascalurosos.
- Respertar el tiempo de utilización de la mezcla que es de aproximadamente 120 minutos.

Datos técnicos

Concepto	Valor
Resistencia a compresión (N/mm²)	≥ 7,5
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	15/35
Reacción al fuego	Eurocalse A1
Conductividad térmica (W/mK)	1,174
Consistencia (mm)	175
Contenido en iones cloruro (%)	< 0,1
Resistencia inicial de cizallamiento (N/mm²)	0,15
Absorción de agua - W1 (Kg/(m²·min^{0,5})	0,2 - 0,4

Recomendaciones y precauciones

- No añadir arena, cemento o cualquier aditivo que modifique la formulación original.
- Las piezas o soportes deben estar limpios de polvo o partículas que dificulten la adherencia.
- Con calor, vientos secos o soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte.
- No aplicar sobre yesos, pinturas, hormigón liso con restos de desencofrante o soportes disgregables.
- No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
- No apto para el pegado de baldosas cerámicas.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.

Manipulación, almacenaje y conservación

El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten su correcta conservación durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando sean almacenados en su envase original, a cubierto y en un lugar sin humedad.

Nota

Las indicaciones descritas con anterioridad, aún estando basadas nuestra mejor experiencia, deben considerarse como puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas evidentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien pretenda utilizarlo deberá establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto y, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su utilización. Si fuera necesaria alguna aclaración adicional sobre las características o uso del producto, el usuario deberá ponerse en contacto con personal de HOLCIM ESPAÑA S.A.U.

Recomendaciones de seguridad

Use guantes cuando utilice este producto.

Utilice gafas y mascarilla cuando utilice este producto.

No ingerir.
No inhalar.

GHS05

GHS07