211 Pro HF Capa Fina

Mortero de revoco - CR-CSIV-W2 Según UNE-EN 998-1

TectorPlast 211 PRO HF Capa Fina es un mortero de proyección a base de cemento blanco, áridos seleccionados y aditivos que permiten la fuidez y la proyección mecánica del mortero e impiden el paso del agua de lluvia a través del soporte. Indicado para capa fina, aplicación manual o mecánica y acabado fratasado e hidrofugado para exteriores.

Colores y presentación

- **Colores disponibles:** blanco.
- **Formatos:** se presenta en sacos de papel de 25kg paletizadosobre palets fitosanitarios que son filmados para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.

Aplicaciones

Indicado para capa fina, aplicación manual o mecánica y acabado fratasado e hidrofugado para exteriores. El consumo aproximado es de 15 kg de mortero por m^2 de superficie y un espesor de aplicación de 1 cm.

Soportes y preparación

Soportes convencionales resistentes y sanos, libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia, tales como el ladrillo cerámico, el bloque de cemento y enfoscados en buenas condiciones.

Modo de empleo

Paso 1: Preparación

- Poner en un recipiente adecuado (pastera, cubeta)
- Amasar con agua, preferentemente con amasadora mecánica, hasta obtener una pasta homogénea, cremosa, sin grumos, y trabajable.

Paso 2: Aplicación

- Extender sobre el soporte y dejar el tiempo necesario para el acabado final.
- El espesor recomendado no debe ser superior a 1 cm, aplicado de una vez. Espesores superiores se consiguen aplicando el mortero en varias capas.
- En tiempo caluroso y/o con viento es conveniente regar el mortero después de comenzado su endurecimiento.

Recomendaciones y precauciones

- No aplicar sobre soportes de yeso o con problemas de humedad.
- No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.

Datos técnicos

Concepto	Valor
Resistencia a compresión (N/mm^2)	> 6
Retención de agua (%)	> 90
Capilaridad ($kg/m^2 \cdot min^{1/2}$)	< 0,2
Adherencia sobre ladrillo (N/mm^2)	< 0,3
Adherencia sobre bloque de hormigón (N/mm^2)	< 0,3
Granulometría (mm)	< 1
Consumo en seco [capa 1 cm] (kg/m^2)	14-15
Espesor de capa (mm)	3 - 7

- Para espesores superiores a 1.5 cm, aplicar el producto en dos capas.
- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Con vientos secos y altas temperaturas es necesario regar el producto al día siguiente de su aplicación.
- Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca la película de agua

Advertencias

Las indicaciones descritas con anterioridad, aún estando basadas nuestra mejor experiencia, deben considerarse como puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas evidentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien pretenda utilizarlo deberá establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto y, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su utilización. Si fuera necesaria alguna aclaración adicional sobre las características o uso del producto, el usuario deberá ponerse en contacto con personal de HOLCIM ESPAÑA S.A.U.

Manipulación, almacenaje y conservación

El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten su correcta conservación durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando sean almacenados en su envase original, a cubierto y en un lugar sin humedad.

Recomendaciones de seguridad

Use guantes cuando utilice este producto.

Utilice gafas y mascarilla cuando utilice este producto.

No ingerir.
No inhalar.

GHS05

GHS07

- Producto para uso profesional por lo que se recomienda utilizar simpre la ficha de seguridad antes del uso.
- Contiene cemento que, en contacto con los fluidos corporales, produce una reacción alcalina irritante.