

TECTOR® PRO HF CAPA FINA

Mortero de revoco
CR-CSIV-W2 Según UNE-EN 998-1



Descripción:

- Morteros de Proyección a base de cemento blanco, áridos seleccionados, aditivos que permiten la fluidez y permiten la proyección mecánica del mortero e impiden el paso del agua de lluvia a través del soporte.

Aplicación:

- Indicado para capa fina, aplicación manual o mecánica y acabado fratasado e hidrofugado para exteriores. El consumo aproximado es de 15 kg. de mortero por m² de superficie y un espesor de aplicación de 1 cm.

Soportes:

- Soportes convencionales resistentes y sanos libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia tales como el ladrillo cerámico, bloque de cemento y enfoscados en buenas condiciones.

Presentación del producto:

- Tector® Pro HF Capa Fina se presenta en sacos de papel de 25kg. paletizado en palets de 56 sacos. Los palets empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un capuchón plástico para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.
- Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad, durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.



Fecha de fabricación y detalle del producto impreso en los laterales del saco

Datos técnicos:

Agua de amasado	21%
Consistencia	175 ± 5 mm
Resistencia a compresión	> 6 N/mm ²
Retención de agua	> 90%
Capilaridad	< 0,2 kg/m ² min. ^{1/2}
Adherencia sobre ladrillo	< 0,3 N/mm ²
Adherencia sobre bloque de hormigón	< 0,3 N/mm ²
Granulometría	< 1 mm
Consumo en seco (capa 1 cm)	14 - 15 kg/m ²
Espesor de capa	3 - 7 mm



Recomendaciones:

- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca la película de agua.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- Con vientos secos y altas temperaturas es necesario regar el producto al día siguiente de su aplicación.
- Para espesores superiores a 1,5 cm, aplicar el producto en dos capas.
- No aplicar sobre soportes de yeso o con problemas de humedad.
- Evitar el contacto directo con la piel.
- Para más información consulte la hoja de seguridad.

Modo de empleo:

- Amasar con agua hasta consistencia adecuada, preferentemente con amasadora mecánica.
- El espesor recomendado no debe ser superior a 1 cm aplicados de una vez. Espesores superiores se consiguen aplicando el mortero en varias capas.
- En tiempo caluroso y/o con viento es conveniente regar el mortero después de comenzado su endurecimiento.