TectorPlast

160 MIX - Pro Mixcal

Mortero de revoco - CSIII W2

TectorPlast 160 MIX Pro Mixcal es mortero de revoco y enlucido tipo CSIIIW2 a base de cemento blanco y cal que se suministra en color blanco. Indicado para enfoscados interiores y exteriores. Su excelente trabajabilidad permite una fácil colocación sobre paredes de ladrillo, bloques de hormigón, hormigón en bruto...

Colores y presentación

- **Colores disponibles:** blanco.
- **Formatos:** se presenta en sacos de papel de 25kg paletizadosobre palets fitosanitarios que son filmados para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.

Aplicaciones

Indicado para la realización de **trabajos decorativos tanto en interiores como en exteriores** con un acabado fratasado, raspado o liso. Se puede emplear como mortero de base para otros acabados extra lisos como pueda ser su empleo como capa base para ser cubierto por **TectorPlast 208 NHL Natural Extra Liso.**

Soportes y preparación

Soportes convencionales resistentes y sanos libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia tales como el ladrillo cerámico, bloque de cemento y enfoscados en buenas condiciones y otros.

Modo de empleo

Paso 1: Preparación

- Poner en un recipiente adecuado.
- Amasar con agua, hasta obtener una pasta homogénea, cremosa, sin grumos y trabajable.

Paso 2: Aplicación



- Si la aplicación es mecánica, una vez elegida la sección y longitud de la manguera, se seleccionara la relación optima de agua/TectorPlast 160 MIX Pro Mixcal mediante tanteos partiendo de una proporción del 25%.
- Extender sobre el soporte y dejar el tiempo necesario para el acabado final.

Datos técnicos

Concepto	Valor
Color	Blanco
Consistencia (mm)	175 ± 5
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia a la compresión (N/mm^2)	> 3,5
Retención de agua (%)	> 90
Adherencia sobre ladrillo (N/mm^2)	> 3
Adherencia sobre bloque de hormigón (N/mm^2)	> 3
Absorción de agua (Kg/m^2·min^{0,5})	< 0,2
Consumo en seco - capa 1 cm (Kg/m^2)	14 - 15
Espesor de capa (mm)	8 - 15

Recomendaciones y precauciones

- Con calor, vientos secos o soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte.
- No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo. Con vientos secos y altas temperaturas es necesario regar el producto al día siguiente de su aplicación.

Ficha técnica TectorPlast 160 MIX Pro Mixcal. Rev. 01: Feb. 23 (Anula todas las versiones anteriores)
Holcim España S.A.U. | Avda. Manoteras, 20 Edf. Tokio, 1ª Planta, 28050 Madrid | Tel. 91 213 31 00
www.holcim.es

- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.
- Para espesores superiores a 1.5 cm, aplicar el producto en dos capas.
- No aplicar sobre soportes de yeso o con problemas de humedad.

Manipulación, almacenaje y conservación

El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten su correcta conservación durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando sean almacenados en su envase original, a cubierto y en un lugar sin humedad.

Recomendaciones de seguridad

Use guantes cuando utilice este producto.

Utilice gafas y mascarilla cuando utilice este producto.

No ingerir.
No inhalar.

GHS05

GHS07