

Descripción:

- Tector® TXT es un mortero de revoco tixotrópico, formulado a base de cemento portland, áridos calizos y silíceos y aditivos.

Aplicación:

- Indicado para la realización de trabajos decorativos tales como la tematización e imitación de paisajes, figuras y relieves mediante moldeado y posterior estampado tanto en interiores como en exteriores.
- Bajo pedido se fabrican las variantes: sulfuresistente, color, hidrófugo y resistencia especial.

Soportes:

- Soportes convencionales resistentes y sanos, libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia, tales como el ladrillo cerámico, bloque de cemento y enfoscados en buenas condiciones
- Cuando los trabajos requieran grandes espesores usar Tector® Tixo Base.

Presentación del producto:

- Tector® TXT se presenta en sacos de papel de 25kg. paletizado en palets de 56 sacos. Los palets empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un capuchón plástico para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.
- Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad, durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.



Fecha de fabricación y detalle del producto impreso en los laterales del saco

Datos técnicos:

Relación agua/ mortero	30%
Color	Blanco/Gris/Color
Consistencia	175±5mm
Resistencia a compresión	≥7,5N/mm ²
Retención de agua	≥ 90%
Adherencia sobre ladrillo	≥ 0,3 N/mm ²
Adherencia sobre bloque de hormigón	≥ 0,3 N/mm ²
Capilaridad W2	< 0,2 kg/m ² x min. ^{1/2}
Granulometría	< 1,5 mm
Consumo en seco (capa 1 cm)	14 - 15 kg/m ²
Espesor de capa	8 - 60 mm

Disponible con resistencia especial y propiedades sulfuresistentes.



Recomendaciones:

- No aplicar con riesgo de lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No aplicar sobre soportes de yeso o con problemas de humedad.
- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Con vientos secos y altas temperaturas es necesario regar el producto al día siguiente de su aplicación.
- Para espesores superiores a 6 cm, aplicar el producto en varias capas y refuerzo con malla resistente a los álcalis entre capas.
- Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca la película de agua.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

Modo de empleo:

- Aunque se puede aplicar manualmente se recomienda la aplicación mecánica, especialmente en superficies voluminosas.
- Amasar Tector® TXT con aprox. 5,5 - 6 litros de agua por saco, hasta conseguir una pasta homogénea y cremosa.
- Si la aplicación es mecánica, una vez elegida la sección y longitud de la manguera, se seleccionará la relación óptima de agua-mortero mediante tanteos partiendo de una proporción del 25%.
- Aplicar directamente sobre el soporte hasta alcanzar el espesor deseado que no debe exceder de 6 cm por capa.
- Cuando el mortero está parcialmente endurecido dar el acabado deseado con la ayuda de herramientas propias de trabajo de bellas artes tales como buriles, cinceles, etc.
- Trascurridos 7 días proceder al estampado o envejecido mediante el uso de pinturas y revestimientos compatibles con mortero base cemento.

