

## **ULTRA SERIES RELLENO**

Es la familia de morteros y hormigones de Holcim que, gracias a su trabajabilidad, y a su capacidad de adaptación, puede ser utilizado para todos los trabajos en que se necesite una colmatación plena, estable y sin asentamiento.

#### Aplicaciones:

- · Inundación de tanques enterrados.
- Colmatación de conducciones subterráneas abandonadas, tales como alcantarillas, tuberías, túneles, pozos, cloacas, etc.
- Invasión de espacios vacíos entre muros o pavimentos existentes.
- Relleno de zanjas para todo tipo de conducciones.
- Estabilización de suelos para la realización de pistas de acceso a las obras.
- Utilizable como hormigón de limpieza para aquellas aplicaciones en las cuales no sea necesaria una elevada resistencia a la compresión.

#### Características técnicas

Resistencia a 28 días	< 12,5 MPa*	UNE EN 12390-3:2020
Densidad	1500 - 2300 Kg/m³	UNE EN 12350-6:2020
Consistencia	B, F, L	UNE EN 12350-8:2020
Tamaño de árido	4 - 20 mm	
Trabajabilidad	1,30 h	

<sup>\*</sup> La resistencia indicada es para el producto de hormigón. Los morteros se comercializan por dosificación. Los hormigones también pueden comercializarse por dosificación.

#### **Ventajas**

#### Producto elaborado en central:

Control asegurado del material con la consistencia, densidad y propiedades adecuadas.

#### Rapidez de puesta en obra:

Gracias a su trabajabilidad, no necesita un alto grado de compactación, reduciendo de esta manera la mano de obra y aumentando la productividad.

#### Baja resistencia:

Permite, cuando sea necesario, retirar el producto aplicado fácilmente con medios sencillos, sin el uso de maquinaria compleja.

# Características técnicas variables según sus aplicaciones:

Totalmente versátil, adaptando su composición a las necesidades de cada tipo de obra.

#### Diferentes medios de puesta en obra:

Se puede llegar a los rincones más difíciles con diferentes sistemas: bombeo, vertido directo, cubo de homigonado, etc.

## FICHA TÉCNICA: ULTRA SERIES RELLENO

### Precauciones de uso

Queda prohibido añadir agua o cualquier otra adición al mortero en la obra, ya que se alteraría la calidad de la mezcla suministrada.