

# 772 Inyección R30

#### Mortero de inyección

**TectorSpex 772 Inyección R30** es un mortero para inyección y relleno de cavidades monocomponente. Diseñado a base de cemento sulforesistente, áridos de granulometría controlada y aditivos específicos para mejorar el bombeo.

#### Presentación

**TectorSpex 772 Inyección R30** se presenta en sacos especiales de 25 kg con protección frente a la humedad sobre palets con tratamiento fitosanitario y retractilados para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.

**TectorSpex 772 Inyección R30** también se presenta en BigBags de 500, 1.000 y 1.200 kg.



## **Aplicaciones**

TectorSpex 772 Inyección R30 está indicado para el relleno de cavidades de todo tipo mediante inyección:

- En consistencia fluida para de espacios entre el soporte y las dovelas en la construcción de túneles (TBM-Bakk Filling).
- En consistencia seca para rellenos de baja movilidad para la mejora y estabilización de terrenos.

**TectorSpex 772 Inyección R30** es bombeable en consistencias muy bajas (cono 7 cm) y soporta altas presiones de inyección sin segregarse.

## Preparación del material

El agua de amasado debe ser la necesaria para conseguir una consistencia adecuada a las condiciones de puesta en obra. Para obtener la consistencia correcta de la mezcla, se recomienda realizar previamente una prueba de fluidez.

## Datos técnicos

Concepto	Valor	Norma
Color	Gris	-
Granulometría (mm)	0 - 2,5	-
Agua de amasado (%)	14 - 18	-
Consistencia mesa de sacudidas (cm)	145 - 230	UNE-EN 1015-3
Cono de Abrams (cm)	7 - 15	UNE-EN 12350-2
Resistencia a la compresión a 28 días (N/mm²)	> 30	UNE-EN 1015-11
Reacción al fuego	Euroclase A1	UNE-EN 13501-1

### Recomendaciones y precauciones

• El mortero fresco se debe proteger de las heladas y el rápido fraguado. Para que se produzca un endurecimiento adecuado se aconseja su aplicación a una temperatura mínima de 5°C y máxima de 30°C. Las temperaturas extremas alteran las condiciones de fraguado y endurecimiento.





- No añadir cemento, arena, ni ninguna otra sustancia que pueda afectar a las prestaciones finales del producto.
- Una cantidad superior de agua para el amasado disminuye las resistencias mecánicas.
- Las indicaciones descritas, aun estando basadas nuestra mejor experiencia, deben considerarse como puramente indicativas y deberán
  confirmarse mediante aplicaciones prácticas evidentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien pretenda utilizarlo deberá
  establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto y, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su
  utilización. Si fuera necesaria alguna aclaración adicional sobre las características o uso del producto, el usuario deberá ponerse en
  contacto con personal de HOLCIM ESPAÑA S.A.U.

## Manipulación, almacenaje y conservación

El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten su correcta conservación durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando sean almacenados en su envase original, a cubierto y en un lugar sin humedad. El producto caducado debe desecharse según lo indicado en la legislación vigente. Cuando se presenta en BigBags debe ser utilizado en obra de manera inmediata a fin de evitarla entrada de humedad.

### Recomendaciones de seguridad



Use guantes cuando utilice este producto.



Utilice gafas y mascarilla cuando utilice este producto.



No ingerir. No inhalar.



GHS05



GHS07

- Producto para uso profesional por lo que se recomienda utilizar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Contiene cal hidráulica que, en contacto con los fluidos corporales, produce una reacción alcalina irritante y manifestaciones alérgicas en personas propensas.