

# Agilia® Suelo Excellence




## DESCRIPCIÓN:

**Agilia® Suelo Excellence** es el mortero autonivelante en base anhídrita de LafargeHolcim, fabricado en central de hormigón y destinado a la realización de recrecidos de suelos de espesores muy reducidos (mínimo 12 mm.) en los que se necesite rapidez de ejecución y una excelente planimetría. Agilia® Suelo Excellence está indicado para obra interior de toda clase de edificios, tanto en obra nueva como en la rehabilitación y renovación de suelos.



## VENTAJAS:

- ▶ **Facilidad de colocación:** su elevada fluidez permite a Agilia® Suelo Excellence ser bombeado fácilmente consiguiendo altos rendimientos de aplicación (250 m<sup>2</sup>/hora) y una excelente planimetría frente a los métodos tradicionales.
- ▶ **Prestaciones mecánicas:** sus elevadas prestaciones mecánicas, así como su menor retracción, permite realizar capas de menor espesor y juntas de retracción espaciadas hasta 800 m<sup>2</sup>. No es necesario añadir fibras ni usar mallazo de refuerzo.
- ▶ **Plazos de secado:** Agilia® Suelo Excellence es transitable a las 24-48 horas (20±2°C). El tiempo de secado se reduce gracias a la optimización del espesor de la capa (consultar tabla de plazos de secado orientativos en función del espesor).
- ▶ **Sostenibilidad:** la anhídrita usada como ligante proviene de materiales reciclados, lo que contribuye positivamente en la obtención de calificaciones ambientales como **BREEAM®**, **LEED®**, etc.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Designación</b>	CA-C30-F6	UNE-EN 13892-2:2003
<b>Densidad</b>	2150 Kg/m <sup>3</sup> +/- 50 Kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1015-6:1999
<b>Reacción al fuego</b>	A1	Anexo I RD 842/2013
<b>Fluidez</b>	27 cm +/- 1 cm	UNE-EN 1015-3:2000
<b>Trabajabilidad</b>	180 min	
<b>Espesores</b>	1,2 – 3,0 cm	

## PRECAUCIONES DE USO:

Se recomienda que la temperatura ambiente durante la aplicación del producto y las primeras horas de fraguado esté comprendida entre 5 y 30 °C.

Comprobar la humedad residual mediante ensayo con bomba de carburo y seguir las recomendaciones del aplicador o fabricante del revestimiento final para su colocación.

Es recomendable lijar y aspirar la superficie del producto antes de la colocación del revestimiento final.

Para el revestimiento final, usar adhesivos compatibles con el producto (anhidrita) o aplicar un producto que garantice la separación entre el adhesivo cementoso y el mortero.

Para la manipulación del producto, respetar las normas de Prevención de Riesgos Laborales: utilizar guantes, casco, calzado de seguridad, gafas de seguridad, etc.

## RECOMENDACIONES PARA PUESTA EN OBRA

- ▶ **Preparación del soporte:** los soportes deben estar limpios y ser resistentes. Se debe evitar el contacto de **Agilia® Suelo Excellence** con soportes fabricados en base cemento, para ello siempre se aplicará una imprimación que garantice la ausencia de contacto entre el mortero y la base cementosa (consultar a los técnicos de LafargeHolcim).
- ▶ **Preparación de estancias:** evitar las corrientes de aire y la exposición al sol del producto mediante el tapado de puertas, ventanas, etc. Colocar bandas perimetrales alrededor de todos los elementos en contacto con el producto. En todos los salientes, esquinas, etc. colocar mallas para evitar fisuración.
- ▶ **Aplicación del producto** (consultar protocolo de puesta en obra): se debe comprobar la consistencia del producto antes de su vertido. La aplicación debe realizarse mediante bombeo. La lechada debe ser de anhidrita o en su lugar yeso. La terminación debe realizarse con barra y/o cepillo. No es necesario el uso de líquido de curado.
- ▶ **Secado:** Agilia® Suelo Excellence es transitable a las 24-48h (a 20±2°C). Se recomienda airear las estancias pasadas las primeras 48h para ayudar a eliminar la humedad. Respetar los plazos de secado recomendados antes de colocar el revestimiento final:

### Espesor capa Agilia® Suelo Excellence (mm)

		30	20	12
<b>Plazo de secado recomendado</b>	Humedad residual 1%	3 sem.	2 sem.	1 sem.
	Humedad residual 0,5%	4 sem.	3 sem.	2 sem.



Revisión 02. Abril 2021

www.lafargeholcim.es  
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA  
Avda. Manoteras, 20 Edf. Tokio,  
1ª Pta 28050 Madrid  
Tel. 91 213 31 00  
www.clickandgolch.es

 Una empresa de  
**LafargeHolcim**